

# Coroplast 252, 352 SE, 353

## Weich-PVC-Klebebänder

### Anwendungen, Vorteile und Eigenschaften

- › DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10
- › für die Verklebung von Isolierfolien (z. B. Isogenopak), Isolierschalen und Manschetten
- › zum Abdichten von Lüftungskanälen und Rohrleitungen
- › als Korrosionsschutzband für Rohrleitungen und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
- › gute Verarbeitungsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- › ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit, insbesondere bei Schwarz und Grau sowie bei mehrlagiger Bewicklung
- › sehr gute Alterungsbeständigkeit
- › flammwidrig und selbstverlöschend
- › sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- › schmiegsame Folien



Coroplast 352 SE

### 252

- › aufgrund der Länge von 33 m optimal zur Verklebung von Isolierfolien; Farben: Hellgrau 788 und Schwarz

### 352 SE

- › mit VDE-Prüfzeichen, P-BHH-2014-1003, schwer entflammbar, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- › Korrosionsschutzbandage für Innenraumleitungen und als Montagehilfe für Installationsrohre (z. B. Wicu-Rohre)
- › für den Verschluss im Luftkanalbau und zum farbigen Kennzeichnen und Markieren z. B. von Durchflussmedien
- › geeignet auch für alle Elektroisolierarbeiten
- › viele verschiedene Farben erhältlich

### 353

- › Korrosionsschutzbandage für freigelegte Rohrleitungen (auch mit Coroplast Primer DP 035) in Nässebetrieben und im Schiffsbau
- › zur Vermeidung von Kontaktkorrosion im Metallbau und bei Werbedisplays
- › auch als Schattenfugen-Klebeband einsetzbar, da UV-beständig
- › erhältlich in vielen verschiedenen Farben

| Technische Daten               | 252                      | 352 SE                                                                                                              | 353                                                                |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Träger                         | Weich-PVC-Folie          | Weich-PVC-Folie                                                                                                     | Weich-PVC-Folie                                                    |
| Klebstoff                      | Acrylat                  | Acrylat                                                                                                             | Acrylat                                                            |
| Banddicken                     | 0,15 mm                  | 0,15 mm                                                                                                             | 0,2 mm                                                             |
| Farben                         | Schwarz, Hellgrau 788    | Elfenbein, Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Hellgrau 788, Grau, Dunkelgrau 741, Silber, Braun, Weiß, Schwarz | Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün, Grau, Braun, Weiß, Schwarz |
| Breiten                        | 19, 25, 30, 38 und 50 mm | 15, 19, 22, 25, 30, 38, 50, 75, 100, 150 und 200 mm                                                                 | 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100, 120, 150 und 200 mm                   |
| Laufängen                      | 33 m                     | 10 und 25 m                                                                                                         | 10 und 20 m                                                        |
| Bruchkraft                     | 25 N/cm                  | 25 N/cm                                                                                                             | 38 N/cm                                                            |
| Reißdehnung                    | 190 %                    | 210 %                                                                                                               | 210 %                                                              |
| Klebkraft auf Stahl            | 2,0 N/cm                 | 2,0 N/cm                                                                                                            | 2,2 N/cm                                                           |
| Klebkraft auf Bandrücken       | 2,2 N/cm                 | 2,2 N/cm                                                                                                            | 2,3 N/cm                                                           |
| Temperaturbeständigkeit        | -10 bis +105 °C          | -10 bis +105 °C                                                                                                     | -10 bis +105 °C                                                    |
| Wasserdampfdurchlässigkeit     | < 40 g/m² x 24 h         | < 40 g/m² x 24 h                                                                                                    | < 40 g/m² x 24 h                                                   |
| Brennbarkeit nach DIN EN 60454 | SE                       | SE                                                                                                                  | SE                                                                 |
| Brennbarkeit nach DIN 4102     |                          | B1                                                                                                                  |                                                                    |